



КРАСКА РЕЗИНОВАЯ

производство и доставка по всей России

ООО «Пром С»
Россия, г. Рязань
ул. Соборная, д. 52
Тел: (4912) 99-32-12
факс: (4912) 46-04-04
e-mail: post@prom-c.net
www.kraska-rezinovaya.ru

КРАСКИ • ГРУНТОВКИ • ПРОПИТКИ • ГЕРМЕТИКИ И ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Инструкция по работе с краской

Назначение:

Краска предназначена для защитной и декоративной окраски шифера, оцинкованного железа, загрунтованного черного металла, черепицы, бетона, штукатурки, кирпича, гипсокартона, зашпатлеванных или ранее окрашенных поверхностей, покрытых фактурными составами, а также фанеры, ДСП, ЦСП, ДВП, дерева и т. п. Используется для внутренних и наружных работ. Краска устойчива к растрескиванию. Покрытие резиновой краски обладает износостойкостью и высокой водостойкостью, а также устойчива к разрушительному воздействию УФ-лучей (не выгорает).

Подготовка поверхности:

1. перед окраской поверхность тщательно очистить (удалить мел, грязь, пыль, масло, жир и остатки старого отслоившегося покрытия);
2. при необходимости поверхность зашпатлевать, зашлифовать и удалить пыль;
3. пористые поверхности обязательно обработать пропитками «Супергрунт» либо «Полимер-Бетон»;
4. при наличии сильных жирных пятен, поверхность обезжирить;
5. твёрдые глянцевые поверхности (напр. окрашенные масляными или алкидными красками) отшлифовать до матового состояния. Промыть раствором фосфата натрия или соды, тщательно ополоснуть водой и просушить.

Грунтование

Нанести грунт кистью, валиком (втирая в поверхность, для более глубокого проникновения Полимер-Бетона/Супергрунта в основание). Дать высохнуть 4-7 часов при температуре 15-22°C, при меньшей температуре время высыхания увеличивается.

Важно:

1. Для использования пропитки Полимер-Бетон в качестве грунтовки, разбавить его водой и расчёта 1:3.
2. В качестве финального, обеспыливающего слоя – разбавление Полимер-Бетона не требуется.
3. Для приготовления грунта из краски – краску развести водой из расчёта от 0,2:1 до 1:1

Нанесение:

1. перед применением краску тщательно перемешать;
2. разбавление краски не рекомендуется;
3. наносить в 2-3 слоя валиком, кистью или распылением при температуре не менее +5 °C и влажности не более 80 % на сухую поверхность, регулярно перемешивая краску во время работы;

4. на «отлип» краска высыхает через 1 час , но следующий слой следует наносить после полного высыхания предыдущего (при температуре от +20°C 6-8 часов, от +15°C 8-12 часов, при температуре ниже +10°C время высыхания слоя возрастает);
5. окончательный набор прочности достигается через 14 дней после окраски (идеальные условия);
6. инструмент промыть водой сразу после окончания работ.

Внимание!

Окраска бассейна:

Перед окраской не использовать: грунты, гидрофобизаторы. Красить по бетону.

1. Красить на два-три слоя
2. Каждому слою дать просохнуть 20- 24 часа при температуре +20С и относительной влажности не более 70%, при понижении температуры время высыхания увеличивается.
3. После нанесения финального слоя дать выстояться 14 дней для набора прочности.

Окраска чёрного металла:

1. Окраска на два-три слоя
2. При окраске без использования антикоррозийного грунта: Первый слой просушить 6-24 часа (после окрашивания первым слоем возможно проявление ржавчины) Далее нанести второй и третий слои (при необходимости) с межслойной сушкой 6-8часов.

Меры предосторожности: Не окрашивать во время дождя (если в ближайшие 8-10 десять часов ожидаются осадки, работы лучше перенести). Окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и перчатках, а при использовании пульверизатора –используйте респиратор. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки вымыть теплой водой с мылом. Отходы утилизировать как бытовые, плотно закрыв тару крышкой. Не сливать в канализацию.